

Cert-organ: 1724
FPC-nr. 1724-CPD-031101



Klæbe underpap

PF 2000

Anvendelse:

PF 2000 klæbeunderbane anvendes som underste lag i tækninger, hvor der ønskes gode elastiske egenskaber og en lang levetid.

Er særdeles anvendelig ved entrepriser, hvor bevægelser i underlaget forekommer.

Strækning, skævtrækning og overophedning skal undgås.

Navn: PF 2000 (eller: bestrøet med sand.)

overside: Bitumen, bestrøet med sand.

armering: ca.180 gr. special-polyesterfilt imprægneret med bitumen.

underside: Bitumen, afdækket med fint sand.

Montage: Pålægges ved klæbning.

Produktdata:

Egenskaber iht. DIN EN 13707	Prøvningsmetode	Enhed	Værdi
Synlige mangler	DIN EN 1850-1	-	Ingen synlige mangler
Længde	DIN EN 1848-1	m	≥16,0
Bredde	DIN EN 1848-1	m	≥1,0
Rethed	DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Tykkelse	DIN EN 1849-1	mm	≥ 1,8
Tæthed mod vand (flydende)	DIN EN 1928	-	Bestået ved 100 kPa / 24 h
Udvendige brandmæssige egenskaber	DIN EN V 1187	-	Systemtest
Reaktion på brand	EN ISO 11925-2	-	Klasse E - iht. DIN EN 13501-1
Peelstyrke	DIN EN 12316-1		IPK
Forskydningsstyrke	DIN EN 12317-1		IPK
Trækegenskaber: Maks. trækstyrke	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	≥ 500
Trækegenskaber: Forlængelse	DIN EN 12311-1	%	≥ 35
Sømrivestyrke	DIN EN 12310-1	N	≥150
Modstand mod stødbelastning	DIN EN 12691		IPK
Modstand mod statisk belastning	DIN EN 12730		IPK
Modstand mod rivning	DIN EN 12310-1		IPK
Modstand mod rodvækst	DIN EN 13948		IPK
Kuldeegenskab, bøjning	DIN EN 1109	°C	≤ 0
Varmestabilitet	DIN EN 1110	°C	≥ 70
Diffusionsmodstand	EN 1931 (μ= 20000)	GPa s m ² /kg	400
Kunstig ældning DIN EN 1296	DIN EN 1109 / DIN EN 1110		IPK

IPK Ingen præstation konstateret

Egenskaber:

Produktet har stor styrke og kan optage mindre og mellemstore bevægelser fra underlaget

Produktet er sømfast og yder god perforationsmodstand.

OPBEVARING: Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning.

Der tages forbehold for ændringer.

KVALITETS TAGMEMBRANER TIL PROFESSIONELT BRUG

produceret i Tyskland hos

Binné & Sohn GmbH & Co KG • Mühlenstrasse 60 • D-25421 Pinneberg (Germany)